

**Maris Natuursteen**  
Impulsstraat 11  
2220 Heist-op-den-Berg  
sales@marisnatuursteen.be  
www.marisnatuursteen.be  
Lid van Febenat



Heist-op-den-Berg, 13 mei 2019

## Technische fiche

# Chinese graniet, G655 :

Unieke identificatiecode van het producttype: **MNH-655-190541-T/K/B**

DOP nr. : MAR019-041 - rev.28februari2022

Beoogde gebruiken van het bouwproduct :

- Buitenplaveien – EN 1341:2012
- Straatkeien – EN 1342:2012
- Boordstenen – EN 1343:2012

Test	Norm	Prestaties		Eenheid
		Gemiddelde	E-	
<b>Schijnbaar vol. massa</b>	EN 1936	2700		kg/m <sup>3</sup>
<b>Porositeit</b>	EN 1936	0,2		vol %
<b>Druksterkte</b>	EN 1926	195,0	161,5	N/mm <sup>2</sup>
<b>Buigsterkte</b>	EN 12372	19,6	16,63	N/mm <sup>2</sup>
<b>Wateropslorping</b>	EN 13755	0,1		%
<b>Slijtsterkte Capon</b>	EN 14157	20,0		mm
<b>Weerstand tegen uitglijden droog oppervlak</b>	EN 14231	73		USRV
<b>Weerstand tegen uitglijden nat oppervlak</b>	EN 14231	60		USRV
<b>Vorstbestendigheid</b>	EN 12371	→ Visuele beoordeling : geen zichtbare schade → Druksterkte na vorstbestendigheid : 224 N/mm <sup>2</sup> → Verandering van druksterkte : - 2,6 %		

Het systeem voor de beoordeling van het bouwproduct : systeem 4

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende kennis en ervaring.

Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden.

In die zin kan er geen garantie ontleend worden met betrekking tot verhandelbaarheid en geschiktheid. De verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of onjuistheid. Aan de overgedragen informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Ingrid Thijs i.o.v. Peter Maris, zaakvoerder