

Maris Natuursteen
Impulsstraat 11
2220 Heist-op-den-Berg
sales@marisnatuursteen.be
www.marisnatuursteen.be
Lid van Febenat



Heist-op-den-Berg, 21 maart 2019

Technische fiche

Herbruik porfier :

Unieke identificatiecode van het producttype: **MNH-HP-140306-K**

DOP nr. : MAR014-006 - rev.21maart2019

Beoogde gebruiken van het bouwproduct :
→ Straatkeien – EN 1342:2012

Test	Norm	Prestaties		Eenheid
		Gemiddelde	E-	
Druksterkte	EN 1926	272,8	201,3	N/mm ²
Slijtsterkte Capon	EN 14157	16,3		mm
Wateropslorping	EN 13755	0,1		%
Vorstbestendigheid	EN 12371	→ Visuele beoordeling : geen zichtbare schade → Druksterkte na vorstbestandheid (48 cycli) : 285,5 N/mm ² → Verandering van druksterkte : + 4,65 %		

Recuperatiekassen kunnen van overal komen. Deze worden na sortering aangeboden voor hergebruik.
Het beste bewijs van hun kwaliteit en duurzaamheid is hun jarenlange staat van dienst op de plaats van uitbraak.
Opmerkingen voor recuperatie kassen:
- Deze beantwoorden niet aan de eisen van het standaardbestek 250.
- Tolerantie op kopvlak is +/- 1 cm.
- Tolerantie op verdunning langs zijvlak is ≥ 15 %.
- Tolerantie op uitsprong op zijvlak buiten het parallellepipedum met kopvlak als basis is ≥ 0,7 cm.
- Het is onmogelijk om te garanderen dat het ondervlak dezelfde meetkundige vorm heeft als het bovenzvlak.
- Het criterium in de PTV voor afschuining en uitstulping van de zijvlakken. Daar de zijvlakken van de keien worden gekloven, is er hierdoor onvermijdelijk meer kans op uitstulpingen die de toleranties licht overschrijden. Om toch met een normale voeg te kunnen werken, worden de zijvlakken iets schuiner gekapt dan de voorschriften in de PTV stellen.

Het systeem voor de beoordeling van het bouwproduct : systeem 4

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende kennis en ervaring.

Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden.

In die zin kan er geen garantie ontleend worden met betrekking tot verhandelbaarheid en geschiktheid. De verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of onjuistheid. Aan de overgedragen informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Ingrid Thijs i.o.v. Peter Maris, zaakvoerder